



DESCRIPTION

- Mastic élastique à base de MS polymères
- Résistant au feu
- Élasticité permanente
- Peut être peint
- Très bonne résistance aux intempéries
- Bonne résistance chimique: à l'eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis inorganiques dilués

APPLICATIONS

- Usage en intérieur et en extérieur.
- Joints d'étanchéité dans la construction de bâtiments.
- Approprié là où les joints devront être repeints ou lorsqu'un silicone ne peut être utilisé.
- Très bonne adhérence sur beaucoup de surfaces (poreux et non-poreux), comme les métaux, les diverses matières synthétiques, le béton, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières	MS polymère
Système de durcissement	Par l'humidité
Nombre de composants	1
Formation de peau (23°C et 50% H.R.)	90 min.
Durcissement (23°C et 50% H.R.)	2,5 - 3 mm après 24 h
Densité (23°C et 50% H.R.)	1,47 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+5°C - +40°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	12 mois
Dureté Shore A: ISO 868	26
Module d'allongement à 100%: ISO 37	ca. 0,70 N/mm ²
Elasticité à rupture: ISO 37	ca. 300%
Résistance à la traction: DIN 53504 S2 (stockage pendant 7 jours à 23°C et 50% H.R.)	ca 1,5 N/mm ²
Reprise élastique: DIN EN ISO 7389	≥ 60%
Déformation maximale tolérée	20%
Résistance aux températures	-40°C - +90°C

EMBALLAGE ET COULEUR

12 poches de 600 ml/carton - 50 cartons/palettes

Gris

MODE D'EMPLOI

Préparation

Le support doit être stable, propre, sans poussière, sans huile et sans graisse. On atteint de bons résultats en utilisant de l'alcool de nettoyage. Afin d'obtenir une adhérence maximale, les surfaces doivent être propres, dégraissées et présentant une structure impeccable.

Primaires

Parabond FR adhère sur une multitude de supports nettoyés et dégraissés, sans utilisation de primaire. Nous conseillons toutefois de vérifier si le support sera exposé à de grandes variations de température ou s'il sera en contact avec de l'eau. Dans ce cas et en présence de supports poreux ou difficiles, nous recommandons d'utiliser notre primaire. Pour les supports non-poreux, utilisez primaire **DL 2001**.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Poser

Il est important de bien ventiler les endroits durant l'application et la vulcanisation. Le respect des bonnes dimensions du joint et un traitement préalable de la surface à étanchéifier sont nécessaires pour une étanchéité parfaite. Pour la dimension des joints dans la construction de bâtiments, veuillez vous référer aux normes DIN 18540 F et SIA 274.

Lissage

Nous recommandons de lisser les joints avec notre liquide de lissage **DL 100** et des **palettes à lisser**.

Nettoyage

Éventuellement lisser à la spatule le surplus de colle qui apparaît sur les bords. Enlever les résidus de colle fraîche avec **Parasilico Cleaner**. La colle durcie est à enlever mécaniquement.

Peinture

De par la diversité des types de vernis et peintures sur le marché, nous recommandons des essais préliminaires. En utilisant des peintures à base de résine alkyde, le temps de séchage peut être prolongé. Lorsque **Parabond FR** est appliqué sur des supports peints ou crépis, il faut respecter un temps de séchage suffisant de la peinture/du crépi (en règle générale 10 jours). Après nettoyage avec de l'acétone, une nouvelle peinture peut être appliquée à tout moment.

RÉSISTANCE AU FEU

- Résistance au feu testée dans les joints linéaires selon la norme européenne EN 1366-4.
- Classe de résistance au feu selon EN 13501-2 à EI 120. Toujours consultez les conditions indiquées dans le rapport de classification de résistance au feu (disponible sur demande).

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité sur www.dl-chem.com.

RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques, chimiques avant que le durcissement soit complètement terminé.
- L'exposition permanente à une humidité relative élevée peut provoquer une formation de moisissures.
- Ne convient pas aux joints d'une largeur ou profondeur <5 mm.
- Il n'y a aucune adhérence sur PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) et les substrats bitumineux.
- Sur les substrats bitumineux: utiliser **Paraphalt**.
- Sur polyacrylate et polycarbonate: utiliser **Parasilico PL**.
- Ne pas utiliser sur pierre naturelle (coloration). Nous recommandons **Parasilico NS** sur la pierre naturelle.
- Pas approprié pour l'application sur les bandes de recouvrement en cuivre.
- Non-résistant aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés.
- Ne pas utiliser comme mastic de vitrage (ne peut pas être employé pour l'étanchéité de verre).


AGREMENTS TECHNIQUES

Étiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.

EC1+ 6420/05.12.06

DBI PV d'essai conforme EN 1366-4: 2006 +A1: 2010v Part 4

CE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.