



Technisches Datenblatt PVC WERKS NORM

Dehnfugenband außenliegend DA



Dehnfugenbänder, außenliegend, schwarz, Werksnorm mit AbP

PVC-P Werksnorm		Gesamt- breite	Breite des Dehnteils	Dicke des Dehnteils	Sperranker		Vergleichbare DIN 18541 Profile
					Höhe	Anzahl	
DA 19	25 Meter/Rolle	190	92	3,0	15	4	DA 190*
DA 24	25 Meter/Rolle	240	110	4,0	20	4	DA 240
DA 24/2	25 Meter/Rolle	240	90	4,0	25	4	DA 240/25
DA 24/3	20 Meter/Rolle	240	104	4,0	30	4	DA 240/30
DA 32	25 Meter/Rolle	330	110	4,0	20	6	DA 320*
DA 32/2	25 Meter/Rolle	330	104	4,0	25	6	DA 320/25
DA 32/3	20 Meter/Rolle	330	104	4,0	30	6	DA 320/30
DA 50	25 Meter/Rolle	500	124	4,0	20	8	DA 500*
DA 50/2	25 Meter/Rolle	500	124	4,0	25	8	DA 500/25
DA 50/3	20 Meter/Rolle	500	124	4,0	30	8	DA 500/30

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

Werksnorm mit AbP
 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
 PVC-P nicht bitumenverträglich (NB)
 eigenüberwacht

Materialeigenschaften (Auszug)

Fugenbänder,
Fugenabschlussbänder und Profile

Bruchdehnung bei + 23° C

≥ 275%

Zugfestigkeit

≥ 8 MPa

Shore A-Härte

75 ± 5

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.