



Technisches Datenblatt PVC WERKS NORM

Dehnfugenbänder innenliegend



Dehnfugenbänder, innenliegend, schwarz, Werksnorm mit AbP

PVC-P Werksnorm		Gesamt- breite	Breite des Dehnteils	Dicke des Dehnteils	Vergleichbare DIN 18541 Profile
D 10	25 Meter/Rolle	100	40	3,0	
D 15	25 Meter/Rolle	150	50	3,0	
D 19	25 Meter/Rolle	190	75	3,0	D 190*
D 24	25 Meter/Rolle	240	85	4,0	D 240
D 32	25 Meter/Rolle	320	110	5,0	D 320
D 40	25 Meter/Rolle	400	125	5,5	D 400
D 50	25 Meter/Rolle	500	160	6,0	D 500
D 25/6	25 Meter/Rolle	250	120	6,0	D 250/6
D 32/6	25 Meter/Rolle	320	170	6,0	D 320/6
D 25/9	25 Meter/Rolle	250	120	9,0	D 250/9
D 32/9	25 Meter/Rolle	320	120	9,0	D 320/9

Maßangaben:

In Millimeter, Maßabweichung nach DIN 16941 3A/3B

Werksnorm mit AbP
 (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
 PVC-P nicht bitumenverträglich (NB)
 eigenüberwacht

Materialeigenschaften (Auszug)

Fugenbänder,
Fugenabschlussbänder und Profile

Bruchdehnung bei + 23° C

≥ 275%

Zugfestigkeit

≥ 8 MPa

Shore A-Härte

75 ± 5

Technische Änderungen:

Änderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns für Profilgeometrie und Materialzusammensetzung vor.