
Soudaflex 36FL

Version: 24/10/2016

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 20°C / 65% H.R.)	Ca. 60 min
Durcissement* (20 ° C / 65% HR)	Ca. 3 mm/24h
Dureté	35 ± 5 Shore A
Densité	1,30 g/ml
Reprise élastique (ISO 7389)	> 80 %
Déformation maximale	± 25 %
Résistance à la température	-30 °C → 90 °C
Tension maximale (DIN 53504)	Ca. 2,90 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (DIN 53504)	0,47 N/mm ²
Allongement à la rupture (DIN 53504)	> 900 %
Température d'application	5 °C → 35 °C

(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports,...

Description de produit

Soudaflex 36FL est un mastic monocomposant élastique de grande qualité pour les joints de sol à base de polyuréthane.

Caractéristiques

- Très malléable
- Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques.
- Elasticité permanente après polymérisation
- Très bonne adhérence à de nombreux matériaux
- Pas de formation de bulles, même par temps chaud et humide.
- Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture

Applications

- Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton.
- Rejointoyage des joints de sol.
- Tous les joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants.
- Convient pour travaux de rejointoyage en milieu fort en hydrocarbures.

- Fluides hydrauliques, lubrifiants, huiles - Combustibles (essence et diesel): Résistant aux taches et déversements. Résiste à un contact prolongé et une immersion complète (jusqu'à 1 semaine), en combinaison avec Primer 100.

Conditionnement

Couleur: gris béton, autres couleurs sur demande

Emballage: poche de 600 ml

Durée de stockage

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudaflex 36FL

Version: 24/10/2016

Page 2 sur 2

Supports

Types: toutes les surfaces de construction usuelles, béton, métaux, ...

Condition: propre, sec, dépolvé et dégraissé. Lors de béton coulé enlever la peau de ciment avant.

Prétraitement: Soudaflex 36FL a une bonne adhérence à la plupart des substrats. Dans les situations critiques ou pour obtenir une adhérence optimale, nous conseillons d'utiliser Primer 100 sur des surfaces poreuses. Sur la pierre naturelle, toujours utiliser Primer 100, et pas un primaire pour surfaces non poreuses. Pas d'adhésion sur le verre, PE, du PP et du PTFE (Téflon).. Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints

Largeur minimale pour jointoyage: 10 mm

Largeur maximale pour jointoyage: 30 mm

Profondeur minimale pour jointoyage: 10 mm

Recommandation pour rejointoyage:
profondeur du joint = 0,8 x largeur du joint.
Utilisez des font de joints en PE avec cellules fermées pour ajuster la profondeur du joint.

Mode d'emploi

Utilisez du ruban adhésif si nécessaire.

Appliquer Soudaflex 36FL uniformément sans inclusions d'air dans le joint. Retirer le ruban de masquage avant formation de peau.

Méthode d'application: Avec pistolet manuel ou pneumatique.

Produit de nettoyage: Avec du White Spirit ou Soudal Surface Cleaner immédiatement après usage (avant le durcissement).

Finition: Lissage à l'eau savonneuse ou Produit de Lissage Soudal avant pelliculation.

Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles voir l'étiquette.

Remarques

- En cas de recouvrement avec des peintures à séchage par oxydation, des problèmes peuvent survenir dans le séchage de la peinture (il est donc recommandé de faire un test sur une petite surface).
- Soudaflex 36FL a une bonne stabilité aux UV, mais peut changer de couleur à cause d'influences externes ou une exposition à UV de longue durée.

Dispositions environnementales

LEED réglementation:

Soudaflex 36FL est conforme aux exigences LEED. Matériels à faibles émissions : colles et mastics. Prescription SCAQMD n° 1168.

Répond à USGBC LEED® 2009 IEQ Credit 4.1 : Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants pour les limitations en matière de COV.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
